PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI SPALMATI PLASTICI IN PVC E PU CON E SENZA TESSUTO

Sede sociale e stab.: VIA ROMA, 1
10070 PESSINETTO (TORINO – ITALY)
(+39) 0123 504253
(+39) 0123 504254
Fax (+39) 0123 504343
acquisti@lederplast.com
commerciale@lederplast.com
www.lederplast.com

SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET

NAPPA POL LEDERFLEX

	UNITA' *Units*	NORMA *Test Method*	VALORI *Limit Value*
PESO *Weight*	g/m^2	UNI EN ISO 2286-2: 2016 P.to 4.2 Norma Piaggio 2306	**500 ± 50**
SPESSORE *Thickness*	mm	P.to 4.3 Norma Piaggio 2306	**0,8 ± 0,15**
ALTEZZA *Width*	cm	UNI EN ISO 2286-1: 2016	**138-140**
CARICO DI ROTTURA *Tensile Strenght*	N	UNI EN ISO 1421: 2017 METODO 1 P.to 4.4 Norma Piaggio 2306	**LONGITUDINALE** *Lengthwise* **≥ 180** **TRASVERSALE** *Crosswise* **≥ 80**
ALLUNGAMENTO A ROTTURA *Elongation Strenght*	%	UNI EN ISO 1421: 2017 METODO 1 P.to 4.4 Norma Piaggio 2306	**LONGITUDINALE** *Lengthwise* **≥ 40** **TRASVERSALE** *Crosswise* **≥ 120**
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE *Determination of tear resistance*	N	UNI EN ISO 4674-1: 2005 P.to 4.5 Norma Piaggio 2306	**LONGITUDINALE** *Lengthwise* **≥ 15** **TRASVERSALE** *Crosswise* **≥ 10**
RESISTENZA ALL'ABRASIONE **Metodo Martindale** *Abrasion resistance* *Martindale method*	Cicli *Cycles*	UNI EN ISO 12947-2: 2000	**70.000**
RESISTENZA ALLE FLESSIONI RIPETUTE **Metodo Bally** *Resistance to repeated flexures-Bally method*	Cicli *Cycles*	UNI 4818-13: 1992 P.to 4.6 Norma Piaggio 2306	**40.000**
SOLIDITA' DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO *Colour fastness to rubbing*	Scala grigi *Grey scale*	P.to 4.8 Norma Piaggio 2306	**3/4**
PROVA DI ADESIVITA' *Adhesiveness test*	-	P.to 4.9 Norma Piaggio 2306	**LEGGERA ADESIVITA'**
PROVA DI RESISTENZA DEL COLORE ALLA LUCE **(720 h con lampada UV ASTM G 154-16)** *Colour fastness to light*	Scala grigi Grey scale	Norma Piaggio 2180: 1998 P.to 4.10 Norma Piaggio 2306	**Colore nero 991: 5 scala grigi Colore rosso 781: 3/4 scala grigi**
	qual		**Nessun effetto di sfarinamento superficiale**
RESISTENZA AL LAVAGGIO *Resistance to washing*	**-**	P.to 4.11 Norma Piaggio 2306	**Benzina E10: RESISTE** **Alcool: RESISTE** **Detergente per lavaggio: RESISTE**
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLA COMBUSTIONE DEI MATERIALI NON METALLICI PER PARTICOLARI INTERNO ABITACOLO AUTOVEICOLI	mm/min	Norma Piaggio 2262 FIAT 7-G2000 MVSS 302	**A LENTA VELOCITA' DI COMBUSTIONE** **Vc < 100 mm/min**
L'articolo è conforme alla Direttiva 95/28/EC-Allegato IV- relativa al comportamento alla combustione dei materiali usati per l'allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore.			

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI SPALMATI PLASTICI IN PVC E PU CON E SENZA TESSUTO

Sede sociale e stab.: VIA ROMA, 1
10070 PESSINETTO (TORINO – ITALY)
(+39) 0123 504253
(+39) 0123 504254
Fax (+39) 0123 504343
acquisti@lederplast.com
commerciale@lederplast.com
www.lederplast.com

SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET

NAPPA POL LEDERFLEX

COMPOSIZIONE *Composition*	**P.V.C. PLASTIFICATO 91%** **POLIESTERE 9 %**

NORME DI PULIZIA (*CLEANING RULES)*

Pulire con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lucidare.

Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvents, bleaches, synthetic detergents, polishes or aerosol spray.

ATTENZIONE *(ATTENTION)*

In generale i colori chiari delle finte pelli non possono essere messi a contatto di vestiti con coloranti non fissati (es. jeans e derivati) onde evitare macchie o aloni che non si possono pulire.

Normally synthetic leather light colours should not come in contact with no fixed cloured clothes (such as jeans and similar) not to cause stains and rings that cannot be cleaned up.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun modo vincolanti. L' impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra lotti diversi.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in terms of what has to be realized and it cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.