PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI SPALMATI PLASTICI IN PVC E PU CON E SENZA TESSUTO

Sede sociale e stab.: VIA ROMA, 1
10070 PESSINETTO (TORINO – ITALY)
(+39) 0123 504253
(+39) 0123 504254
Fax (+39) 0123 504343
acquisti@lederplast.com
commerciale@lederplast.com
www.lederplast.com

SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET

EL VEJO 190

	UNITA' *Units*	NORMA *Test Method*	VALORI *Limit Value*
PESO *Weight*	g/m2	UNI EN ISO 2286-2	**780 ± 20**
SPESSORE *Thickness*	mm	UNI EN ISO 2286-3	**1,1 ± 0,1**
ALTEZZA *Width*	cm	UNI EN ISO 2286-1	**138-140**
RESISTENZA ALLA TRAZIONE *Tensile Strenght*	N	UNI EN ISO 1421 METODO 1	**LONGITUDINALE** *Lengthwise* **≥ 480** **TRASVERSALE** *Crosswise* **≥ 160**
ALLUNGAMENTO A ROTTURA *Elongation Strenght*	%	UNI EN ISO 1421 METODO 1	**LONGITUDINALE** *Lengthwise* **≥ 38** **TRASVERSALE** *Crosswise* **≥ 185**
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'USURA (Parte 2: apparecchiatura di prova di abrasione Martindale) *Determination of abrasion resistance Martindale abrader*	Cicli *Cycles*	UNI EN ISO 5470-2	**20.000**
SOLIDITA' DEL COLORE ALLA LUCE ALLA LUCE ARTIFICIALE *Colour fastness to artificial light*	Scala dei blu *Blue scale*	UNI EN ISO 105-B02	**6/7**
JUNGLE TEST	70°C 90%UR 168 h	UNI EN 12280-3	**NESSUN CAMBIAMENTO**
SOLIDITA' DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO *Colour fastness to rubbing*	Scala dei grigi *Grey scale*	UNI EN ISO 105-X12	**Secco-Dry ≥ indice 5** **Alcool ≥indice 3/4**
REAZIONE AL FUOCO SECONDO LA NORMA: *Reaction to fire according to:*	**- UNI 9175:2010 CLASSE 1.IM*** ***articolo testato in abbinamento a schiuma densità 25 Kg/m3. Schiume diverse possono originare risultati diversi.** *Item tested with flame retardant foam, density: 25 Kg/m3. Different foams can give different results.*		
COMPOSIZIONE *Composition*	**PU** **2%** **P.V.C. PLASTIFICATO** **82%** **COTONE** **16%**		

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI SPALMATI PLASTICI IN PVC E PU CON E SENZA TESSUTO

Sede sociale e stab.: VIA ROMA, 1
10070 PESSINETTO (TORINO – ITALY)
(+39) 0123 504253
(+39) 0123 504254
Fax (+39) 0123 504343
acquisti@lederplast.com
commerciale@lederplast.com
www.lederplast.com

SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET

EL VEJO 190

NORME DI PULIZIA (*CLEANING RULES)*

Pulire con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lucidare.

Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvents, bleaches, synthetic detergents, polishes or aerosol spray.

ATTENZIONE *(ATTENTION)*

In generale i colori chiari delle finte pelli non possono essere messi a contatto di vestiti con coloranti non fissati (es. jeans e derivati) onde evitare macchie o aloni che non si possono pulire.

Normally synthetic leather light colours should not come in contact with no fixed cloured clothes (such as jeans and similar) not to cause stains and rings that cannot be cleaned up.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun modo vincolanti. L' impiego del prodotto deve essere valutato in base a cio' che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra lotti diversi.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in terms of what has to be realized and it cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.