PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI SPALMATI PLASTICI IN PVC E PU CON E SENZA TESSUTO

Sede sociale e stab.: VIA ROMA, 1
10070 PESSINETTO (TORINO – ITALY)
(+39) 0123 504253
(+39) 0123 504254
Fax (+39) 0123 504343
acquisti@lederplast.com
commerciale@lederplast.com
www.lederplast.com

SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET

ROAD BIEL HYDRO

	UNITA' *Units*	NORMA *Test Method*	VALORI *Limit Value*	
PESO *Weight*	g/m2	UNI EN ISO 2286-2	**700 ± 50**	
SPESSORE *Thickness*	mm	UNI EN ISO 2286-3	**≥ 0,8**	
RESISTENZA AL DISTACCO DEL RIVESTIMENTO DAL SUPPORTO *Separating force*	N	UNI EN ISO 2411	**LONGITUDINALE** *Lengthwise* **TRASVERSALE** *Crosswise*	**≥ 30** **≥ 30**
RESISTENZA ALLA TRAZIONE *Tensile Strenght*	N	UNI EN ISO 1421 METODO 1	**LONGITUDINALE** *Lengthwise* **TRASVERSALE** *Crosswise*	**≥ 320** **≥ 120**
ALLUNGAMENTO SOTTO CARICO *Elongation under load*	%	UNI 4818-7 (100 N/5 cm larghezza)	**LONGITUDINALE** *Lengthwise* **TRASVERSALE** *Crosswise*	**≥ 30** **≥ 70**
ALLUNGAMENTO A ROTTURA *Elongation Strenght*	%	UNI EN ISO 1421 METODO 1	**LONGITUDINALE** *Lengthwise* **TRASVERSALE** *Crosswise*	**≥ 80** **≥ 200**
RESISTENZA ALL'USURA (carico 3 daN; 2.000 cicli) *Wearing resistance (3 daN load; 2.000 cycles)*	Cicli *Cycles*	UNI 4818:15 METODO A	**RESISTENTE**	
RESISTENZA ALLE FLESSIONI RIPETUTE (Metodo Bally) *(Kink resistance-Bally Method)*	Cicli *Cycles*	UNI 4818-13	**100.000**	
RESISTENZA ALLA BAGNATURA SUPERFICIALE (Metodo dello spruzzo) *Determination of resistance to surface wetting (Spray test)*	ISO	UNI EN ISO 4920:2013	**LATO PVC** *(PVC side)* **ISO ≥ 3**	**LATO POLIAMMIDE** *(Polyamide side)* **ISO ≥ 2**
TENUTA ALL'ACQUA A PRESSIONE IDROSTATICA COSTANTE *Determination of resistance to water penetration. Constant pressure test.*	20 cm	UNI 5123: 1987	**RESISTENTE**	
SOLIDITA' DEL COLORE ALL'ACQUA DI MARE *Colour fastness to sea water*	Scala dei grigi *Grey scale*	UNI EN ISO 105-E02:2013	**≥ 4**	
SOLIDITA' DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO *Colour fasteness to crocking*	Scala dei grigi *Grey scale*	UNI EN ISO 105 X12 :2016 Nr. cicli: 10	**Secco** *(Dry)* **Umido** *(Wet)* **Crema solare** *(Sun cream)*	**≥ 4** **≥ 4** **≥ 4**
REAZIONE AL FUOCO SECONDO LA NORMA: *Reaction to fire according to:*		**- IMO Resolution MSC.307(88) - FTP CODE 2010 – PART 8** (Cigarette test- Open flame test) **Certificato numero/** *Certificate number:* **MED/0497/1198_1**		
COMPOSIZIONE *Composition*	**P.V.C. PLASTIFICATO** **POLIAMMIDE**	**92%** **8%**		

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI SPALMATI PLASTICI IN PVC E PU CON E SENZA TESSUTO

Sede sociale e stab.: VIA ROMA, 1
10070 PESSINETTO (TORINO – ITALY)
(+39) 0123 504253
(+39) 0123 504254
Fax (+39) 0123 504343
acquisti@lederplast.com
commerciale@lederplast.com
www.lederplast.com

SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET

ROAD BIEL HYDRO

NORME DI PULIZIA (*CLEANING RULES)*

Pulire con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lucidare.

Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvents, bleaches, synthetic detergents, polishes or aerosol spray.

ATTENZIONE *(ATTENTION)*

In generale i colori chiari delle finte pelli non possono essere messi a contatto di vestiti con coloranti non fissati (es. jeans e derivati) onde evitare macchie o aloni che non si possono pulire.

Normally synthetic leather light colours should not come in contact with no fixed cloured clothes (such as jeans and similar) not to cause stains and rings that cannot be cleaned up.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun modo vincolanti. L' impiego del prodotto deve essere valutato in base a cio' che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra lotti diversi.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in terms of what has to be realized and it cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.